



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ**

ГОСТ 20823—90

Издание официальное

20 коп. БЗ 5—90/345

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ

Определение сортности

Curtain-lace linens and piece articles.
Determination of gradeГОСТ
20823—90

ОКП 81 5500

Срок действия с 01.07.91
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на гардинно-тюлевые метражные полотна и штучные изделия, изготовленные из них или выработанные на вязальном оборудовании, и устанавливает определение их сортности.

Стандарт не распространяется на кружевные полотна, кружева, гипюр, шитье.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полотна и изделия по внешнему виду должны соответствовать образцу (эталоону) по ГОСТ 15.007.

1.2. Для оценки качества метражные полотна и штучные изделия подразделяют на 6 групп в зависимости от их вида и назначения:

1 — тюлевые основовязанные полотна хлопчатобумажные и синтетические;

2 — гардинные основовязанные полотна; в том числе жаккардовые и с набивным рисунком;

3 — гардинные уточновязанные полотна и полотна с гардинно-вязальных машин;

4 — занавески, шторы и комплекты штор, изготовленные из всех видов гардинных и тюлевых полотен, в том числе и вышитые;

5 — вышитые штучные изделия из тюлевых полотен (кроме штор), фата, накидки, покрывала и др.;

6 — прочие штучные изделия (шарфы, шали, салфетки, скатерти, покрывала и др.), изготовленные из гардинных полотен или выработанные на вязальном оборудовании.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1990

2. ОЦЕНКА ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЯ ПО НАЛИЧИЮ Пороков внешнего вида

2.1. Пороки определяют просмотром метражного полотна с лицевой стороны на наклонной поверхности или на браковочном столе в расправленном виде без натяжения.

2.2. Пороки штучных изделий подразделяют на пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки.

2.3. Пороки внешнего вида метражных полотен подразделяют на местные, расположенные на ограниченном участке, и распространенные по всему полотну.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам, согласованным с основным потребителем.

2.4. В зависимости от размеров и количества пороков на полотне и изделия гардинно-тюлевые устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

2.5. Суммарное количество местных пороков внешнего вида для первого и второго сортов гардинно-тюлевого полотна должно быть не более указанного в табл. 1, а штучных изделий — в табл. 2.

Таблица 1

Номер группы, вид полотна	Ширина полотна, см	Количество пороков на условную длинну 10 м для	
		1-го сорта	2-го сорта
1 Синтетическое	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	2	3
	» 150 » 200 »	3	4
	Св. 200	4	5
2 Хлопчатобу- мажное	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	4	5
	Св. 200	5	6
3	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	4	5
	Св. 200	5	6
3	До 100 включ.	2	3
	Св. 100 до 150 включ.	3	4
	» 150 » 200 »	3	4
	Св. 200	4	5

Таблица 2

Номер группы	Площадь штучного изделия, м ²	Количество пороков для	
		1-го сорта	2-го сорта
4	До 4 включ.	2	3
	Св. 4,0 до 5,4 включ.	3	4
	Св. 5,4	4	5
5	До 0,7 включ.	1	2
	Св. 0,7 до 1,2 включ.	1	3
	» 1,2 » 2,5 »	2	4
	Св. 2,5	3	5
6	До 1,2 включ.	1	2
	Св. 1,2	2	3

Суммарное количество распространенных пороков допускается не более одного из перечисленных в табл. 3, а производственно-швейных пороков — не более одного для первого сорта и не более двух — для второго сорта.

2.6. Размер порока внешнего вида, имеющего линейные измерения, определяют по наибольшей его протяженности.

2.7. Пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают в отношении их оценки к аналогичным.

2.8. В готовых полотнах и гардинно-тюлевых изделиях не допускаются следующие пороки: дыры, близны, заделка порока в три нити, рваные кромки, незаделанные и незакрепленные концы нитей в швах.

2.9. Оценку местных, распространенных и производственно-швейных пороков проводят в соответствии с требованиями табл. 3.

2.10. Оценку пороков проводят на условной длине 10 м метражного полотна или на каждом штучном изделии.

2.11. Пороки метражного полотна, превышающие размеры пороков, указанных в табл. 3 или перечисленные в п. 2.8, подлежат вырезу.

2.12. Допускается выпускать для промышленной переработки метражные тюлевые и гардинные полотна с условными вырезами без фактических размеров.

2.13. В кусках с условными вырезами пороки в начале и в конце должны отмечаться у края полотна цветными метками или клеймом «В» (условный вырез). При размере порока до 2 см вместо условного выреза делают условный разрез по пороку и отмечают цветной меткой или клеймом «Р» (условный разрез).

Таблица 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для метражных полотен						
	Вид полотна	Группа					3
		1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	
		Местные пороки					
1. Поперечная разрезанная или укладочная полосу	Все виды	Малоаметная	Заметная	1	3	1	3
2. Заметная заделка порока в 1—2 нити, см	Все виды	10	20	5	10	5	12
3. Пятна масляные, грязные до 1 см ² , в общей сложности, см ²	Все виды	Не допускаются	5	Не допускаются	3	Не допускаются	4
4. Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см	Хлопчатобумажные	Не допускаются	40	Не допускаются	Малоаметное	Не допускаются	Малоаметное
	Синтетическое		15		15		30
	Хлопчатобумажное	25	50		30	15	
	Синтетическое	15	30				
5. Утолщения в утолщениях от неровности нитей и пряхи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см	Все полотна, кроме гладких (без риб-сунка)	—	—	—	Заметная	Малоаметная*	Заметная
6. Отличающиеся по катанке узорная нить (пеланне, слабнве), см в общей сложности		—	—	—	Заметная	Малоаметная*	Заметная

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для штучных изделий					
	Вид порока	Группа				6
		4		5		
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Местные пороки						
1. Поперечная разре- женная или утолщен- ная полоса	Все виды	1	2	Заметная	Не допус- кается	1
2. Заметная заделка порока в 1—2 нити, см	Крупные Мелкие	3	5	2	4	2 1
3. Пятна масляные, гравье до 1 см ² , в общей сложности, см ²	Все виды	Не допус- каются	2	Не допус- каются	Не допус- каются	1
4. Штрихи масляные, гравье в общей слож- ности, см	Крупные Мелкие	Не допус- каются	Малоза- метное	Не допус- каются	Малоза- метное	5 3
5. Утолщения и утолще- ния от неровности нитей и пражки по толщине, об- рыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см	Все виды	15	30	5	10	3 5
6. Отслаивающаяся по натяжению узорная нить (пелляне, слабена), см в общей сложности	Все виды, кроме вы- шитых	Малоза- метная*	Заметная	—	—	Малоза- метная*

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для					
	метражных полотен					
	Группа					
Вид полотна	1		2		3	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
7. Затыжка длиной до 3 см; см в общей сложности	—	—	Малозаметная	50	—	—
8. Сбитый рисунок — всеработка в: 1—2 3—5 клеток	—	—	5 Не допускается	10 5	2	5 3
9. Отсутствующая узорная шить	—	—	Не допускается	Допускается*	Не допускается	Допускается*
10. Сброс одной петля, лопанцы до 5 мм, случаи	Не допускается	10	Не допускается	10	Не допускается	10
11. Ворсистость, расщепление нити на полотне	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	5 Заметная	—	—
12. Пропуск петля в сетке вразброс по полотну (столбик), случаи	—	—	Не допускается	4	Не допускается	4

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для штучных изделий						
	Вид изделия	Группа				2-го сорта	
		4		5			
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
7. Затыжка длиной до 3 см, см в общей сложности	Крупные Мелкие	Малозаметная	50	—	—	Малозаметная	30 10
		2	5	—	—	1	2
8. Сбитый рисунок — недоработка в: 1—2 3—5 клеток	Все виды, кроме вышитых	Не допускается	3	—	—	Не допускается	1
		Не допускается	Допускается*	—	—	Не допускается	Допускается*
9. Отсутствующая узорная нить	Все виды, кроме вышитых	Не допускается	10	Не допускается	Не допускается	—	—
		Не допускается	5	—	—	—	—
10. Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаи	Хлопчатобумажные Синтетические	Не допускается	Заметная	—	—	—	—
		Не допускается	2	—	—	Не допускается	1
11. Веренность, расплетение нити на полотне	Шторы, занавески	Малозаметная	—	—	—	—	—
		Не допускается	—	—	—	—	—
12. Пропуск петли в сетке вразброс по полотну (столбик), случаи	Все виды, кроме вышитых	Не допускается	—	—	—	Не допускается	1
		Не допускается	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для метрических полотен						
	Вид полотен	Группа				1-го сорта	2-го сорта
		1		2			
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромки	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Допускаются	
14. Пороки набивки и крашения; сдвиг рисунка (растраф); належки, непринятанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки	—	—	Малозаметные*	Заметные	Малозаметные*	Заметные	
15. Перекос, %	2,0	3,5	2,0	3,5	2,0	3,5	
16. Продольная полость	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	
17. Разнооттеночность	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	Малозаметная	Заметная	
18. Неполностью вышитые элементы рисунка	—	—	—	—	—	—	
19. Следы перевода рисунка	—	—	—	—	—	—	
	Производственные пороки						

Продолжение табл. 8

Наименование порока	Размер или количество пороков для штучных изделий									
	Вид изделия	Группа								3-го сорта
		4		5		6		1-го сорта	2-го сорта	
	1-го сорта	2-го сорта	3-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромки	Не допускаются	Допускаются	—	—	—	—	—	—	—	
14. Пороки набивки и крашения: сдвиг рисунка (растраф), налезки, непропечатанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки	Малозаметные*	Заметные	—	—	—	—	—	—	—	
15. Перекок, %	3,0	—	—	3,0	—	—	—	3,0	—	
16. Пролольная полость	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. Разнооттеночность	Малозаметная*	Заметная	—	—	—	—	—	—	—	
18. Неполностью вышитые элементы рисунка	Не допускаются	Допускаются**	—	Не допускаются	Допускаются**	—	—	—	—	
19. Следы перевода рисунка	Не допускаются	Допускаются слабые*	—	Не допускаются	Допускаются слабые*	—	—	—	—	
				Распространенные пороки						
				4,0	4,0			4,0		

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для								
	метражных полотен								
	Вид полотна	Группа						3	
1-го сорта		2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	
20. Станутый узор в вышивке	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. Искривление шва при соединении деталей и подшивання края, см	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), %	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Продолжение табл. 3

Наименование порока	Размер или количество пороков для					
	штучных изделий					
	Вид изделия	Группа				6
1-го сорта		2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
20. Стянутый узор в вышивке	Не допускается До 0,5	Малоаметный Св. 0,5 до 1,0	Не допускается	Малоаметный	—	—
21. Искривление шва при соединении деталей и подшивания края, см	До 3,0	Св. 3,0 до 4,5	—	—	—	—
22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см	До 2,0	Св. 2,0 до 3,0	—	—	—	—
23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), %						

* Не ухудшающая внешний эстетический вид полотна или изделия.

** Допускается вариантное исполнение отдельных элементов вышивки при условии сохранения качества исполнения.

П р и м е ч а н и я:

1. Пороки кромки, не ухудшающие внешний вид полотна (след от иглы, петлястость, заработанная нить, затяжки), не учитываются.
2. Пороки печати и крашения учитываются с 01.07.93.
3. В вышитых изделиях 2-го сорта допускается заделка порока способом вышивки, не ухудшающим внешнего вида изделия.
4. Крутыми штучными изделиями считаются изделия размером более 1,2 м², мелкими — до 1,2 м².

При условных вырезах количество отрезов в куске не должно превышать указанного в табл. 4.

Таблица 4

Наименование полотна	Длина наименьшего отреза в куске, м, не менее		Допускаемое количество отрезов в куске, не более	
	1-го сорта	2-го сорта	1-го сорта	2-го сорта
Полотно тюлевое шириной:				
до 200 см	3	3	2	3
св. 200 см	2	2	2	3
Полотно гардинное	2,5	2	3	4

Длину условных вырезок в общую меру длины куска не включают.

2.14. Допускаемое количество отрезок гардинно-тюлевого полотна на длину куска 20 м и длина наименьшего отреза в куске должны соответствовать указанным в табл. 4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госкомлегпромом при Госплане СССР**РАЗРАБОТЧИКИ**

М. Г. Деханова, канд. техн. наук; В. М. Сосипатров, канд. техн. наук (руководитель темы); И. И. Ельцова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 № 1981

3. Периодичность проверки — 5 лет
Срок первой проверки — 1994 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 20823—75**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 15.007—88	1.1

Редактор *Т. П. Шамина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С. Кабацова*

Сдано в наб. 02.08.90 Подп. в печ. 08.10.90 1,0 усл. печ. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,88 усл.-над. л.
Тир. 8000 Цена 20 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6, Зак. 2108