

<b>СССР</b> — Государственный комитет стандартов, мер и измерительных приборов СССР	<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЙ          СТАНДАРТ</b>	<b>ГОСТ          11026—64</b>
	<b>ШКУРЫ ТЕЛЯТ СЕВЕРНОГО          ОЛЕНЯ НЕВЫДЕЛАННЫЕ</b> (выпорток, пыжик, неблюй) Raw calf skins of northern deer	Взамен ОСТ КЗ СНК 8656/318, ОСТ КЗ СНК 8657/319 и ОСТ КЗ СНК 8658/320
		Группа С83
<p>1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры телят северного оленя различных возрастных категорий.</p> <p>2. Шкуры телят северного оленя подразделяются на:          выпороток — шкуры выкидышей и выпоротков с утробным волосяным покровом высотой не более 1 см;          пыжик — шкуры телят в возрасте до 1 месяца с неперелинявшим волосяным покровом;          неблюй — шкуры телят с перелинявшим, но не переросшим волосяным покровом, высотой не более 2,5 см.</p> <p>3. Шкуры выпоротков и пыжиков должны быть сняты трубкой с разрезом огузка и ножек, с сохранением меха головы до губ, и с конечностей до копыт без разрывов и дыр, очищены от прирезей мяса, крови и грязи, хорошо оправлены мездрой наружу и законсервированы пресно-сухим способом. Шкуры неблюя должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева, без разрывов и дыр, очищены от прирезей мяса, копыт, крови и грязи, симметрично оправлены без складок и морщин на мездре и законсервированы пресно-сухим способом.</p> <p>4. Шкуры телят северного оленя по цвету волосяного покрова подразделяются на:          однотонные — волосяной покров однотонной окраски по всей площади с посветлением на череве;          пестрые — волосяной покров с пегинами (пятнами) другого по сравнению с основной окраской цвета.</p> <p>Примечание. При наличии пегин на голове и конечностях, независимо от их размера, шкуры считают однотонными.</p> <p>5. В зависимости от состояния волосяного покрова шкуры телят северного оленя делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 1.</p>		
Внесен Центросоюзом	Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 25/VIII 1964 г.	Срок введения I/VII 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Перепечатка воспрещена


 ГОСТ 11026-64, Шкуры телят северного оленя невыделанные (выпорток, пыжик, неблюй)  
 Raw calf skins of northern deer

Переиздание. Август 1965 г.

Таблица 1

Сорта	Описание волосяного покрова шкур		
	Пыжик	Неблюй	Выпорток
Первый	Волосяной покров с частой блестящей остью и плотным (густым) подшерстком.  Длина ости более 2 см	Волосяной покров перелинявший, плотный (частый), высотой не более 2,5 см	Волосяной покров низкий, высотой менее 1 см
Второй	Волосяной покров с низкой, менее блестящей остью и с низким, редковатым подшерстком.  Длина ости более 1 до 2 см вкл., а также волосяной покров без ости, но с плотным подшерстком длиной более 1 см	Волосяной покров с кустами неперелинявших волос на боках и краях, занимающими не более 50% площади шкуры	Волосяной покров очень низкий (едва начавший развиваться), без пуха (голяк)
Третий	Волосяной покров неперелинявший в начальной стадии линьки („пендух“)	—	—

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкуры телят северного оленя по наличию пороков подразделяются на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Пороки	Группы дефектности		
	„Малый дефект“	„Средний дефект“	„Большой дефект“
1. Разрывы общей длиной в см выпорток и пыжик неблюй	—	Более 20 до 40 вкл. Более 25 до 40 вкл.	Более 40 до 70 вкл. Более 40 до 80 вкл.

**Шкуры телят северного оленя невыделанные  
(выпорток, пыжик, неблюй)**

ГОСТ 11026—64

Продолжение

Пороки	Группы дефектности		
	„Малый дефект“	„Средний дефект“	„Большой дефект“
2. Дыры или вытертые места общей площадью в см <sup>2</sup> : выпорток и пыжик неблюй	— От 30 до 80 вкл.	Более 20 до 70 вкл. От 80 до 240 вкл.	Более 70 до 140 вкл. От 240 до 720 вкл.
3. Плешины общей площадью в см <sup>2</sup> : выпорток и пыжик неблюй	— —	До 40 вкл. До 80 вкл.	Более 40 до 80 вкл. От 80 до 200 вкл.
4. Неправильная первичная обработка: выпорток и пыжик неблюй	Поротый по череву Съемка чулком	Комовая сушка Комовая сушка	— —
5. Недостача частей шкуры: выпорток и пыжик неблюй	Головы до шеи —	Головы с шеей Шеи до передних лап	— —

## Примечания:

1. Разрывы длиной до 20 см, дыры или вытертые места площадью до 20 см<sup>2</sup> у шкур выпоротка и пыжика, разрывы до 25 см, дыры или вытертые места площадью до 30 см<sup>2</sup>, а также отсутствие меха головы до шеи у шкур неблюя дефектом не считаются.

2. Шкуры выпоротка второго сорта (голяк) по дефектам не подразделяются.

7. В шкурах, относимых к группе «малый дефект», допускается наличие не более одного порока, предусмотренного для этой группы дефектности.

В шкурах, относимых к группе «средний дефект», допускается наличие не более одного порока группы «средний дефект» или двух пороков группы «малый дефект».

В шкурах, относимых к группе «большой дефект», допускается наличие одного порока группы «большой дефект» или двух пороков группы «средний дефект».

При совокупности одного порока группы «средний дефект» и двух пороков группы «малый дефект» шкура переводится в группу «большой дефект».

8. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установленные для группы «большой дефект», прелые, горелые, моледенные, а также шкуры неблюя с кустами невылинявших волос более чем на 50% площади и безволосые шкуры голяка оцениваются по соглашению между заинтересованными организациями (но не более 25% от стоимости первого сорта каждой возрастной категории шкур).

9. Упаковка и маркировка шкур телят северного оленя должны производиться по ОСТ НКЗаг 423.

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 11026—64

ТАБЛИЦА

оценки качества шкур выпоротков, пыжиков и неблюев в процентах к стоимости шкур первого сорта  
(рекомендована Центросоюзом)

Сорт	Нормальные шкуры	Группы дефектности		
		„Малый дефект“	„Средний дефект“	„Большой дефект“
Первый	100	90	75	50
Второй	75	67,5	56,3	37,5
Третий	50	45	37,5	25

Скидки в процентах от зачетной стоимости:

за отсутствие одной лапы выше скакательного сустава — 5;

за полувыделанные шкуры — 20.

Дефекты на голове, шее и конечностях оцениваются не более скидок, установленных за недостачу этих частей.

Издательство стандартов, Москва, К-1, ул. Щусева, д. 4.

Сдано в наб. 30/VIII 1965 г. Подп. в печ. 17/IX 1965 г. 0,25 п. л. Тир 4000