



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

МЕМБРАНЫ ИОНООБМЕННЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ
ПРИ НАБУХАНИИ

ГОСТ 19180—73

Издание официальное

Цена 2 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом пластических масс (НИИПМ)

Директор Попов В. А.

Руководители темы: Салдадзе К. М., Пашнов А. Б.

Исполнители: Сегаль Т. Р., Климова Э. В., Титова Н. А., Полянова Т. А.

ВНЕСЕН Министерством химической промышленности

Зам. министра Юнцкий В. П.

ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор Гличев А. В.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30 октября 1973 г. № 2400

МЕМБРАНЫ ИОНООБМЕННЫЕ**Метод определения изменения размеров
при набухании**Ion Exchange Membranes.
Method for Measuring Changes in Dimensions
on Swelling**ГОСТ
19180—73****Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 30 октября 1973 г. № 2400 срок действия установлен****с 01.01. 1975 г.****до 01.01. 1980 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на ионообменные анионитовые (сильно- и слабоосновные) и катионитовые (сильно- и слабокислотные) мембраны и устанавливает метод определения изменения их размеров при набухании.

Сущность метода основана на способности мембран изменять линейные размеры при контакте с раствором электролита.

1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ И ПОСУДА

1.1. Для определения изменения размеров мембран при набухании должны применяться:

- микрометр с ценой деления 0,01 мм по ГОСТ 6507—60;
- линейка измерительная металлическая по ГОСТ 427—56;
- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026—66;
- натрий хлористый по ГОСТ 4233—66, х. ч., 0,6 н. раствор;
- кислота соляная по ГОСТ 3118—67, х. ч., 0,01 н. раствор;
- натрия гидрат окиси (натр едкий) по ГОСТ 4328—66, х. ч., 0,01 н. раствор;
- банка с притертой пробкой, вместимостью 150 мл.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

2.1. Из листа анионитовой или катионитовой мембраны вырезают по три образца размером 40×40 мм. Каждый образец изме-

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

© Издательство стандартов, 1973

ряют посередине в двух взаимно перпендикулярных направлениях параллельно сторонам квадрата с погрешностью не более 1 мм.

Толщину измеряют в пяти точках по углам и в середине с погрешностью не более 0,02 мм.

За результат принимают среднее арифметическое двух определений при измерении линейных размеров и пяти определений при измерении толщины.

2.2. Образцы мембран помещают в банку с притертой пробкой и заливают 100 мл раствора электролита:

0,6 н. раствором хлористого натрия для сильноосновных или сильнокислотных мембран;

0,01 н. раствором соляной кислоты для слабоосновных мембран;

0,01 н. раствором гидрата окиси натрия для слабокислотных мембран.

2.3. Образцы оставляют набухать при $25 \pm 5^\circ\text{C}$ в электролите, периодически перемешивая через каждый час.

2.4. Через 6 ч образцы мембран по одному вынимают из электролита и немедленно (10—15 с) фильтровальной бумагой удаляют избыток раствора, затем быстро (45—50 с) измеряют линейные размеры и толщину образцов.

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

3.1. Изменение размеров при набухании мембран по длине (Δl) и толщине (Δb) в процентах вычисляют по формулам:

$$\Delta l = \frac{(l_2 - l_1) \cdot 100}{l_1},$$

где l_1 — линейные размеры исходного образца, мм;

l_2 — линейные размеры набухшего образца, мм;

$$\Delta b = \frac{(b_2 - b_1) \cdot 100}{b_1},$$

где b_1 — толщина исходного образца, мм;

b_2 — толщина набухшего образца, мм.

За результат испытания принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, округленное до 1%, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать: для Δl —2%, для Δb —5%.

3.2. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:

- а) наименование предприятия-изготовителя;
 - б) наименование и марку материала;
 - в) количество образцов, взятых для испытания;
 - г) размеры образцов в сухом и набухшем состоянии, мм;
 - д) изменение образцов по длине и толщине, %;
 - е) дату испытания;
 - ж) обозначение настоящего стандарта.
-

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *С. Ю. Миронова*
Корректор *Н. А. Аргунова*

Сдано в наб. 11.11.73

Подп. в печ. 29.11.73

0,375 л. л.

Тир. 8000

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 1947