

## МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

## РАСТВОРЫ АНТИСЕПТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА ХМ-11

Технические требования, требования безопасности  
и методы анализаSolutions of wood preservative ХМ-11. Technical requirements,  
safety requirements and methods of analysisГОСТ  
23787.8—80Взамен  
ГОСТ 13327—73Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21 января 1980 г. № 223 срок введения  
установлен

с 01.01.81

Настоящий стандарт распространяется на водные растворы антисептического препарата ХМ-11  
и устанавливает технические требования к ним.Препарат ХМ-11 предназначен для защиты древесины от биологического разрушения в  
условиях классов службы IV-XVIII по ГОСТ 20022.2—80.

Растворы препарата готовят на месте потребления.

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Растворы препарата ХМ-11 должны изготавливаться в соответствии с требованиями насто-  
ящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном  
порядке.1.2. В зависимости от условий службы пропитанной древесины концентрация растворов  
препарата должна составлять от 3 до 10 %.1.3. Для приготовления растворов препарата применяют:  
бихромат натрия технический по ГОСТ 2651—78 или калий двуххромовокислый (бихромат  
калия) технический по ГОСТ 2652—78;  
купорос медный по ГОСТ 19347—99.

Соотношение компонентов в препарате ХМ-11 1:1.

Для поддержания стабильности растворов препарата к ним добавляют уксусную кислоту  
( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) квалификации «ледяная» по ГОСТ 61—75. Допускается вместо уксусной кислоты  
применять хромовый ангидрид ( $\text{CrO}_3$ ) по ГОСТ 2548—77 в количестве 0,03 в. ч. В этом случае  
количество бихромата натрия или калия должно составлять 0,97 в. ч.

1.4. Растворы препарата ХМ-11 должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Массовая доля бихромата натрия или калия в 1 %-ном растворе препарата, %, не менее	0,50	По ГОСТ 23787.1—84
Массовая доля медного купороса в 1 %-ном растворе препарата, %, не менее	0,50	По ГОСТ 23787.1—84
Показатель концентрации водородных ионов (рН) водного раствора	4,0—4,5	По ГОСТ 23787.1—84
Плотность рабочих растворов при 20 °С, г·см <sup>-3</sup>	1,020—1,060	По ГОСТ 18995.1—73

1.5. Растворы препарата ХМ-11 хранят в отапливаемом помещении в закрытых резервуарах,  
на которые наносится наименование препарата.

Срок годности растворов препарата — 6 мес.

1.2—1.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в июне 1984 г.  
(ИУС 10—84).

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Препарат ХМ-11 относится к токсичным веществам. Наиболее токсичным компонентом препарата является бихромат натрия (калия). По ГОСТ 12.1.007—76 бихромат натрия относится к веществам первого класса опасности. Соединения хрома вызывают местное раздражение кожи и слизистых, общетоксическое действие сказывается в поражении почек, печени, желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Соединения хрома способны накапливаться в организме.

2.2. При работе по приготовлению растворов препарата ХМ-11 должны соблюдаться требования безопасности, производственной санитарии и личной гигиены.

2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.3. Предельно допустимая концентрация (ПДК) аэрозоля бихромата натрия в пересчете на  $\text{CrO}_3$  в воздухе рабочей зоны производственных помещений —  $0,01 \text{ мг} \cdot \text{м}^{-3}$ , в воде водоемов санитарно-бытового пользования —  $0,5 \text{ мг} \cdot \text{дм}^{-3}$ .

2.4. (Исключен, Изм. № 1).

2.5. Растворы препарата ХМ-11 не горючи и не взрывоопасны.

2.6. Участки цехов, где готовят растворы, должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую содержание аэрозоля бихромата натрия (калия) в воздухе рабочей зоны производственных помещений, не превышающее ПДК. Растворы должны готовиться в закрытых резервуарах, снабженных механическими мешалками. Подача растворов в пропиточные устройства должна быть механизирована.

При разовых работах небольшие количества растворов могут быть приготовлены вручную.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.7. Рабочие должны быть обеспечены специальными одеждой и обувью, а также индивидуальными средствами защиты глаз, кожных покровов и органов дыхания.

2.8. В комплект индивидуальных средств защиты при приготовлении растворов препарата ХМ-11 входят: резиновые перчатки кислотоустойчивые по ГОСТ 20010—93, защитные очки типа ЗП, ЗН или типа Г по ГОСТ 12.4.013—85\* и респиратор типа ШБ-1 «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028—76.

2.9—2.13. (Исключены, Изм. № 1).

2.14. Рабочие, занятые на работах с препаратом ХМ-11, должны проходить предварительный при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в процессе работы в соответствии с порядком и в сроки, установленные Министерством здравоохранения СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.15. При приготовлении небольших количеств раствора вручную резервуары для приготовления раствора должны быть установлены на специальных площадках, оборудованных устройствами для сброса случайно пролитого раствора.

2.16. Отходы производства, которые могут оказывать опасное и вредное действие на работающих и окружающую среду, а также пришедшая в негодность специальная одежда и обувь должны быть обезврежены соответствующими способами.

2.15, 2.16. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

## 3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА

3.1. Для проверки качества раствора препарата ХМ-11 на соответствие требованиям п. 1.4 отбирают пробу из емкости для приготовления раствора стеклянной трубкой внутренним диаметром около 20 мм и длиной 1,2 м. Трубку погружают в хорошо перемешанный раствор на глубину около 0,6 м, закрывают открытый конец трубки и вынимают ее. Раствор сливают в склянку с притертой пробкой.

3.2. Определение массовой доли бихромата натрия или калия в 1 %-ном растворе препарата — по ГОСТ 23787.1—84.

3.2.1—3.2.3. (Исключены, Изм. № 1).

3.3. Определение массовой доли медного купороса в 1 %-ном растворе препарата — по ГОСТ 23787.1—84.

3.3.1—3.3.3. (Исключены, Изм. № 1).

3.4. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН) водного раствора препарата — по ГОСТ 23787.1—84.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

\*В Российской Федерации действует ГОСТ Р 12.4.013—97.

Зависимость плотности раствора от массовой доли сухого вещества

Массовая доля сухого вещества в растворе, %	Плотность раствора, г·см <sup>-3</sup>	Массовая доля сухого вещества в растворе, %	Плотность раствора, г·см <sup>-3</sup>
1	1,003	6	1,031
2	1,010	7	1,040
3	1,017	8	1,047
4	1,023	9	1,056
5	1,027	10	1,061