

внесено при № 1,2 и ЧСН-29, 9-84



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЦЕЛЛЮЛОЗА

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВКРАПЛЕНИЙ МЕДИ И ЖЕЛЕЗА

ГОСТ 18634—73

3

Издание официальное

Цена 4 рубл.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

K

ГОСТ
18634-73

ГОСТ 18634-73, Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа
Pulp. Method for determination of trace copper and iron

ЦЕЛЛЮЛОЗА

Метод определения вкраплений меди и железа

Pulp. Method for determination of trace copper and iron

**ГОСТ
18634—73**Взамен
ГОСТ 7517—55
в части разд. 2

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 20 апреля 1973 г. № 978 срок действия установлен

с 01.01. 1973 г.
до 01.01. 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

4001.01.95

Настоящий стандарт распространяется на все виды целлюлоз и устанавливает метод определения содержания вкраплений меди и железа.

Сущность метода заключается в переводе металлических вкраплений в растворимую соль, которая имеет характерную окраску с железисто-синеродистым калием.

1. ОТБОР ПРОБ

1.1. Отбор проб — по ГОСТ 7004—54.

2. АППАРАТУРА, ПОСУДА И РЕАКТИВЫ

2.1. Аппарат для людсчета металлических вкраплений представляющий собой ящик, с внутренней стороны окрашенный белой краской (см. черт.). В раму наклонной крышки ящика вставлено прозрачное стекло размером 250×250 мм. На расстоянии 40 мм от верхнего стекла и параллельно ему вставлено матовое стекло размером 325×325 мм.

Испытуемый образец освещается расположеннымми внутри ящика двумя лампами мощностью по 100 Вт.

Для вентиляции в стенках ящика имеются круглые отверстия; весы технические с точностью измерения до 0,01 г;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Январь 1975 г.

© Издательство стандартов, 1975

занны из кислотоупорного материала (стеклянные, эмалированные) площадью не менее 250×200 мм, высотой 70 мм — 2 шт.;
пластины стеклянные размером не менее 250×200 мм — 5 шт.;
подставка для пластиинок;
секундомер по ГОСТ 5072—72;
пинцет с пластмассовым наконечником;
кислота азотная по ГОСТ 4461—67, ч. д. а., плотностью
1,4 г/см³, 4%-ный раствор;
калий железистосинеродистый по ГОСТ 4207—66, ч. д. а.,
5%-ный раствор.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

- 3.1. Влажность целлюлозы определяют по ГОСТ 16932—71.
- 3.2. Из разных листов средней пробы вырезают пять образцов размером 200×150 мм.
- 3.3. Образцы целлюлозы при температуре 20±5°C погружают в ванну с 4%-ным раствором азотной кислоты. Через 5 мин образцы вынимают пинцетом, накладывают на чистые стеклянные пластины, которые ставят на подставку под углом 45°, и оставляют их в таком положении на 5 мин.
- 3.4. После этого образцы, снятые с пластиин, погружают на 3 мин в ванну с 5%-ным раствором железистосинеродистого калия.


4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

- 4.1. Образцы по одному вынимают из раствора железистосинеродистого калия, осторожно стряхивают остатки раствора, помещают на стеклянную крышку светового ящика и подсчитывают металлические вкрапления.

Мелкие металлические вкрапления, целиком растворившиеся, обнаруживаются в виде синих (железо) и красно-бурых (медь) точек. Более крупные вкрапления, не успевшие полностью перейти в соль, имеют вид черных точек, окруженных синим или красно-бурым пятном.

- 4.2. Металлические вкрапления подсчитывают с двух сторон образца целлюлозы, отмечая каждое вкрапление химическим карандашом.

Вкрапления, находящиеся в толще листа и видимые с обеих сторон образца, подсчитывают один раз.



1—прозрачное и матовое стекла; 2—отверстия для вентиляции; 3—линзы.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Число вкраплений меди и железа (K) вычисляют по формуле

$$K = \frac{n \cdot 500}{m},$$

где n — результат подсчета вкраплений меди и железа на одном образце;

500 — масса одного квадратного метра пробы в абсолютно сухом состоянии, г;

m — масса абсолютно сухого образца, г.

За окончательный результат испытания принимается среднее арифметическое пяти параллельных определений.

Результат округляется до целых чисел.

П р и м е ч а н и е. Растворы следует менять каждый раз после обработки пяти образцов целлюлозы.

Редактор *В. С. Бабкина*

Технический редактор *В. В. Римкевич*

Корректор *Э. В. Митяй*

Сдано в наб. 14.04.75. Подп. в печ. 19.06.75. 0,375 л. л. Тираж 4000. Цена 4 коп.

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Носовиковский пер., д. 3.
Внуковская типография Издательства стандартов, ул. Миндяуско, 12/14. Зак. 1699

Изменение № 1 ГОСТ 18634-73 Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.10.79 № 3829 срок введения установлен с 01.1.80

Вводную часть дополнить новым абзацем:
«Стандарт соответствует рекомендации СЭВ РС 557-66 (метод А) в части, касающейся применения реактивов и порядка проведения испытаний».

Пункт 1.1. Замечать ссылку: ГОСТ 7004-54 на ГОСТ 7004-78 (СТ СЭВ 445-77).

Пункт 2.1. Заменить ссылки и слова: ГОСТ 4207-65 на ГОСТ 4207-75; ГОСТ 4461-67 на ГОСТ 4461-77; ГОСТ 5072-72 на ГОСТ 5072-79; «весы технические с точностью взвешивания до 0,01 г» на «весы лабораторные с погрешностью взвешивания не более 0,01 г по ГОСТ 19491-74»; «подставка для пластинок» на «подставка из антикоррозионного материала для пластинок».

Раздел 3 дополнить новым пунктом — 3.5:

«3.5. Растворы следует менять каждый раз после обработки: пяти образцов целлюлозы».

Пункт 5.1 изложить в новой редакции:

«5.1. Число вкраплений меди и железа (K), отнесенное к 1 м² абсолютно сухой целлюлозы массой 500 г, вычисляют по формуле

$$K = \frac{n \cdot 500 \cdot 100}{m \cdot (100 - w)},$$

где n — число вкраплений меди и железа на одном образце;

500 — масса абсолютно сухой целлюлозы площадью 1 м², г;

m — масса воздушно-сухого образца, г;

w — влажность образца, %.

Этот окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов пяти параллельных определений.

Результат округляют до целых чисел».

ИМУС № 11 1979 г.)

Зак. 6188/4000

Изменение № 2 ГОСТ 18634—73 Целлюлоза. Метод определения вкраплений меди и железа

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.05.84
№ 1746 срок введения установлен**

с 01.10.84

Под наименованием стандарта приставить код: ОКСТУ 5-100.

Вводная часть. Первый абзац. Исключить слово: «содержание»; второй абзац. Заменить слова: «Сущность метода заключается в» на «Метод основан на».

Пункт 1.1. Исключить ссылку: (СТ СЭВ 445—77).

Пункт 2.1. Четвертый абзац изложить в новой редакции: «несы лабораторные с наибольшим пределом извещинания 200 г по ГОСТ 24104—80»;

восьмой абзац изложить в новой редакции: «секундомер механический по ГОСТ 5072—79»;

десятый абзац. Заменить значение: 1,4 г/см² на 1,40 г/см²;

последний абзац изложить в новой редакции: «калий железистосиликатный 3 водный по ГОСТ 4207—75, ч. л. а., 5%-ный водный раствор».

Пункт 3.1. Заменить ссылку: ГОСТ 16932—71 на ГОСТ 16932—82.

Пункт 3.2 изложить в новой редакции: «3.2. Из разных листов обработанной пробы вырезают пять образцов размером 200×150 мм, динейкие отклонение которых не должно превышать ±0,5 мм. Каждый образец взвешивают».

(ИНС № 9 1984 г.)

*Зак. 5099
пер. 5000*