

28172-89  
изм. 1



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
С О Ю З А С С Р

**ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ  
ИЗ СМЕСИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД  
ДРЕВЕСИНЫ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

**ГОСТ 28172—89**

**Издание официальное**

**Е**

3 коп. БЗ 2—89/115

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ**

**Москва**

**GOST**  
СТАНДАРТ

ГОСТ 28172-89, Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия  
Sulphate bleached pulp of mixture of broadleaved wood species. Specifications

Редактор *Т. В. Смыка*  
Технический редактор *М. И. Максимова*  
Корректор *Р. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 26.07.89 Подп. в печ. 31.09.89 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.  
Тир. 6 000 Цена 3 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123657, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 882

**ЦЕЛЛЮЛОЗА СУЛЬФАТНАЯ БЕЛЕНАЯ  
ИЗ СМЕСИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД  
ДРЕВЕСИНЫ**

Технические условия

**ГОСТ  
28172—89**Sulphate bleached pulp of mixture of broadleaved  
wood species. Specifications

ОКП 54 1134

Срок действия с 01.07.90  
до 01.07.95

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сульфатную белую целлюлозу из смеси лиственных пород древесины, предназначенную для производства различных видов бумаги и картона, изготавливаемую для нужд народного хозяйства и для экспорта.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Целлюлоза должна изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**1.2. Марки**

1.2.1. В зависимости от назначения и показателей качества целлюлоза должна изготавливаться следующих марок: ЛС-0, ЛС-1, ЛС-2, ЛС-3 и ЛС-4.

Назначение марок целлюлозы приведено в приложении.

1.2.2. Целлюлоза должна изготавливаться в листах.

1.2.3. Пример условного обозначения сульфатной белой целлюлозы из смеси лиственных пород древесины марки ЛС-0:

*Целлюлоза сульфатная белая ЛС-0 ГОСТ 28172—89*

**1.3. Характеристика**

1.3.1. Показатели качества целлюлозы должны соответствовать нормам, указанным в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

**Е**

© Издательство стандартов, 1989

Наименование показателя	Значения для марок								Метод испытания
	ЛС-0		ЛС-4		ЛС-2	ЛС-3	ЛС-4		
	Выс- ший сорт	Пер- вый сорт	Выс- ший сорт	Пер- вый сорт					
1. Механическая проч- ность при размоле в мельнице ЦРА до 60° ШР. разрывная длина, км, не менее абсолютное сопро- тивление раздвир- анию, сН (тс), не менее прочность на излом, число двойных пере- гибов, не менее	7,5  47 (48)	6,8  47 (48)	8,0  44 (45)	7,1  44 (45)	7,2  45 (46)	7,0  41 (42)	6,0  35 (36)	По ГОСТ 13525.1  По ГОСТ 13525.3	
2. Белизна, %, не ме- нее	300 89	300 89	300 87	300 87	— 85	— 82	— 80	По ГОСТ 13525.2 По ГОСТ 7690	
3. Сорность, шт. сор- нок площадью: св. 0,1 до 1,0 мм², включ., не более св. 1,0 до 2,0 мм², включ., не более св. 2,0 мм²	30  1 0 6—7,5 20	34  2 0 6—7,5 20	45  2 0 6—7,5 20	50  3 0 6—7,5 20	60  5 0 6—7,5 20	100  10 0 6—7,5 20	150  16 0 6—7,5 20	По ГОСТ 14363.3  По ГОСТ 12523 разд. 4 По ГОСТ 16932	
4. pH <sub>1%</sub> водной вы- тяжки									
5. Влажность, %, не более									

## Примечание.

По согласованию с потребителем допускается изготовлять целлюлозу с влажностью не более 25%.

1.3.2. Влажность для определения массы партии целлюлозы — 12%.

#### 1.4. Требования к сырью

Целлюлоза должна изготавливаться из балансовой древесины по ГОСТ 9462 или технологической щепы по ГОСТ 15815.

#### 1.5. Маркировка

1.5.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Крюками непосредственно не брать», «Бойтся сырости» и предупредительной надписи «Не бросать».

1.5.2. Маркировка, характеризующая продукцию, должна содержать следующие надписи:

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование продукции;

марку целлюлозы, сорт;

порядковый номер кипы и партии;

массу брутто и нетто;

обозначение настоящего стандарта.

Способ нанесения маркировки кип — по ГОСТ 14192 разд. 3.

Допускается производить маркировку кип тиснением на упаковочном прессе сверху кипы.

#### 1.6. Упаковка

1.6.1. Целлюлозу упаковывают в кипы массой  $(150 \pm 1,5)$  кг или  $(200 \pm 2,5)$  кг.

1.6.2. Кипа должна быть обернута не менее чем в два слоя целлюлозы (масса целлюлозы площадью  $1 \text{ м}^2$  не менее 450—600 г) или в один слой (масса целлюлозы площадью  $1 \text{ м}^2$  не менее 850 г).

Допускается для упаковывания кипы целлюлозы применять: не менее чем два слоя картона (масса картона площадью  $1 \text{ м}^2$  150—200 г) по ГОСТ 7420; один слой бумаги для гофрирования по ГОСТ 7377 или оберточной бумаги по ГОСТ 8273 (масса бумаги площадью  $1 \text{ м}^2$  не менее 120 г) и один слой картона по ГОСТ 7420.

Упаковывание кипы целлюлозы для экспорта производят в беленую целлюлозу или упаковочный белый картон по ТУ 13—0281151—14.

1.6.3. Упакованная кипа должна быть обтянута стальной проволокой, изготовленной по ГОСТ 3282 или по ТУ 14—4—936, в четыре пояса (два в продольном и два в поперечном направлении кипы).

Узел скручивания не должен выступать за грань кипы.

1.6.4. Требования к маркировке, упаковке и показатели качества продукции, предназначенной на экспорт, могут быть изменены в соответствии с требованиями внешнеторговых организаций.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Приемка — по ГОСТ 7004.

## 3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 7004.

3.2. Подготовка проб целлюлозы для определения химических показателей — по ГОСТ 19318, физико-механических показателей — по ГОСТ 14363.4.

3.3. Кондиционирование образцов перед испытанием и испытания по физико-механическим показателям — по ГОСТ 13523 при относительной влажности воздуха  $(50 \pm 2)\%$  и температуре  $(23 \pm 1)^\circ\text{C}$ ; продолжительность кондиционирования не менее 2 ч 30 мин.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование целлюлозы производят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2. Транспортирование целлюлозы железнодорожным транспортом должно производиться повагонными отправками.

4.3. Транспортирование целлюлозы транспортными пакетами — по ГОСТ 21929; основные параметры и размеры транспортных пакетов — по ГОСТ 24597, высота пакета должна быть не более 1,35 м, масса пакета должна быть не более 1200 кг; средства и способы скрепления кип в пакетах — по ГОСТ 21650. Пакет должен быть обтянут стальной проволокой диаметром не менее 3,0 мм по ГОСТ 3282 или ТУ 14—4—936.

В местах соединений концы упаковочной проволоки должны быть скреплены в замок.

Натяжение и закрепление концов упаковочной проволоки должны исключить возможность расслабления упаковки во время погрузо-разгрузочных работ.

4.4. Целлюлоза должна храниться в крытых складах защищенной от атмосферных осадков и почвенной влаги.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рекомендуемое

Марка Целлюлозы	Назначение
ЛС-0	Для высококачественных видов бумаг: бумаги чертежной, рисовальной, документной и специальной, основы диазотипной бумаги, для изготовления обоев способом глубокой флексографической печати
ЛС-1	Для бумаги обложечной, типографской № 1, этикеточной, сигаретной, писчей № 1, офсетной № 1, картографической, форзацной, документной, бумаги-основы для переводных изображений, для телетайпной и телеграфной ленты, пергамина для бумажной натуральной кальки, упаковочного пергамина
ЛС-2	Для бумаги типографской № 2, офсетной № 2, документной, карточной для справочно-поискового аппарата, диаграммной, для обоев, для телеграфной ленты и буквопечатающих телеграфных аппаратов, основы для технических видов бумаги, бумаги-основы для полилена и картона
ЛС-3	Для бумаги писчей № 2, для упаковывания продуктов на автоматах, покровных слоев бумаги, санитарно-бытового и гигиенического назначения и картона
ЛС-4	Для бумаги перфокарточной, писчей цветной, санитарно-бытового и гигиенического назначения, оберточной, упаковочной пачечной для папирос (сигарет), коробочного картона.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством лесной промышленности СССР

## ИСПОЛНИТЕЛИ

О. П. Гугина, руководитель темы; Н. А. Лемпицкая,  
Н. И. Мифтахова, В. М. Заварин, М. В. Майданович

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.06.89 № 2222

**3. Срок первой проверки** — 1995 г.  
**Периодичность проверки** — 5 лет.

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 3282—74	1.6.3, 4.3
ГОСТ 7004—78	2.1, 3.1
ГОСТ 7377—85	1.6.2
ГОСТ 7420—78	1.6.2
ГОСТ 7690—76	1.3.1
ГОСТ 8273—75	1.6.2
ГОСТ 9462—88	1.4
ГОСТ 12523—77	1.3.1
ГОСТ 13523—78	3.3
ГОСТ 13525.2—80	1.3.1
ГОСТ 13525.1—79	1.3.1
ГОСТ 13525.3—78	1.3.1
ГОСТ 14192—77	1.5.1, 1.5.2
ГОСТ 14363.3—84	1.3.1
ГОСТ 14363.4—89	3.2
ГОСТ 15815—83	1.4
ГОСТ 16932—82	1.3.1
ГОСТ 19318—73	3.2
ГОСТ 20660—76	4.3
ГОСТ 21929—76	4.3
ГОСТ 24597—81	4.3
ТУ 14—4—936—78	1.6.3, 4.3
ТУ 13—0281151—14—88	1.6.2



Группа КБ1

**Изменение № 1 ГОСТ 28172—89 Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.07.90 № 2240**

**Дата введения 01.02.91**

**Пункт 1.3.1. Таблица. Для показателя «рН<sub>из</sub> водной вытяжки» заменить значения для всех марок: 6—7,5 на 5,0—7,0.**

*(Продолжение см. с. 188)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 28172—89)*

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 21929—76 на «в соответствии с правилами перевозки грузов».

(ИУС № 11 1990 г.)

---