

**Ящики и обрешетки деревянные****Нормы механической прочности**Wooden boxes and roof boardings.  
Standards of mechanical strength**ГОСТ  
26838—86**

ОКСТУ 0079

Дата введения 01.01.87

1. Настоящий стандарт распространяется на деревянные ящики и обрешетки и устанавливает нормы их механической прочности.

Применимость норм и их конкретные значения устанавливают в зависимости от свойств и массы продукции, условий транспортирования и хранения в стандартах на конкретные виды тары.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Нормы прочности ящиков при испытании на удар при свободном падении

2.1. Деревянные закрытые ящики с массой продукции до 100 кг включительно должны выдерживать семь падений, открытые с массой продукции до 20 кг — шесть падений.

Сбрасывание проводят в следующей последовательности:

для закрытых ящиков: на угол 5—2—3; на стенки 3, 5, 2; на ребра 2—5, 3—5, 2—3\*;

для открытых ящиков: на дно — шесть раз, а для ящиков из дощечек толщиной 8 мм и менее — два раза.

Высоту падения в зависимости от массы продукции в ящике выбирают по табл. 1.

Таблица 1

Масса продукции в ящике, кг	Высота падения, мм
До 25	800
Св. 25 » 50 включ.	500
» 50 » 100 »	300

Высота падения для открытых ящиков с массой продукции до 20 кг — 500 мм.

2.2. Многооборотные деревянные ящики в зависимости от типа ящика и массы продукции в ящике при сбрасывании должны выдерживать число падений в соответствии с табл. 2.

\* По ГОСТ 18106.



Таблица 2

Тип ящика	Обозначение стандарта	Число падений	Последовательность и место падений	Высота падения
I—1, I—2, I—3, II—1, II—2, II—3, II—4 III—1, III—2, IV—1, IV—2, V—1, V—2, VI	ГОСТ 9396 То же	9 14	На дно На дно 2 раза (по п. 2.1 для закрытых ящиков)	По табл. 1 По табл. 1

**2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

3. Нормы прочности при испытании ящиков и обрешеток на вибропрочность

3.1. Ящики и обрешетки с массой продукции до 150 кг включительно должны выдерживать вибрационные нагрузки при частоте колебаний от 3 до 4,6 Гц и ускорении от 0,5 до 1,1 г в течение 1 ч, для районов Крайнего Севера — 2 ч, для многооборотных ящиков — 3 ч.

При испытании транспортированием (при отсутствии вибрационного стенда или если это предусмотрено в нормативно-технической документации на конкретные виды тары) ящики и обрешетки должны выдерживать транспортирование автомашиной любой марки на расстояние 250 км со скоростью от 30 до 40 км/ч по булыжным или грунтовым дорогам. При этом высота штабеля должна быть 2,5 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Нормы прочности при испытании ящиков и обрешеток на горизонтальный удар

4.1. Ящики и обрешетки с массой продукции до 200 кг включительно должны выдерживать 9 горизонтальных ударов, при этом скорость соударения образца с ударной стенкой выбирают в зависимости от массы продукции в ящике по табл. 3.

Таблица 3

Масса продукции в ящике, кг	Скорость соударения, м/с
До 50 включ.	3,3
Св. 50 до 100 »	2,7
» 100 » 200 »	1,8

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Открытые ящики из дощечек толщиной 8 мм и менее должны выдерживать два горизонтальных удара при скорости соударения 1,8 м/с.

5. Нормы прочности при испытании ящиков и обрешеток на сжатие и штабелирование

5.1. Доштатые ящики для продукции с массой до 500 кг включительно и фанерные для продукции с массой до 200 кг, имеющие отношение массы брутто ( $M$ ) к объему ящика ( $H \cdot B \cdot L$ ) 0,7 т/м<sup>3</sup> и выше должны выдерживать вертикальную сжимающую нагрузку 26460 Н/м<sup>2</sup> (2700 кгс/м<sup>2</sup>) при приложении ее перпендикулярно поверхности 1—3\*.

Для ящиков с отношением массы брутто к объему менее 0,7 т/м<sup>3</sup> норму нагрузки  $D$  вычисляют по формуле

$$D = 2,7 \frac{M}{H \cdot B \cdot L \cdot 0,7} ,$$

где  $M$  — масса брутто, т;

$H, B, L$  — наружные размеры ящика, м.

При испытании на штабелирование время выдержки под нагрузкой — 24 ч.

5.2. Ящики, предназначенные для районов Крайнего Севера и труднодоступных районов, должны выдерживать вертикальную сжимающую нагрузку  $34329 \text{ Н}/\text{м}^2$  ( $3500 \text{ кгс}/\text{м}^2$ ).

При испытании на штабелирование время выдержки под нагрузкой — 24 ч.

5.3. Обрешетки для грузов массой до 500 кг должны выдерживать вертикальную сжимающую нагрузку  $19600 \text{ Н}/\text{м}^2$  ( $2000 \text{ кгс}/\text{м}^2$ ) при приложении ее перпендикулярно поверхности 1—3\*.

5.4. Многооборотные неразборные открытые без планок ящики-лотки и неразборные открытые плотные и решетчатые ящики должны выдерживать вертикальную сжимающую нагрузку  $9800 \text{ Н}/\text{м}^2$  ( $1000 \text{ кгс}/\text{м}^2$ ) при приложении ее перпендикулярно поверхности 1—3\*, остальные многооборотные —  $26460 \text{ Н}/\text{м}^2$  ( $2700 \text{ кгс}/\text{м}^2$ ).

5.5. Открытые ящики для продукции с массой до 15 кг, изготовленные из дощечек толщиной 9 мм и менее, должны выдерживать вертикальную сжимающую нагрузку  $10780 \text{ Н}/\text{м}^2$  ( $1100 \text{ кгс}/\text{м}^2$ ) при приложении ее перпендикулярно поверхности 1—3\*.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

5.6. Ящики дощатые для груза массой от 500 до 20000 кг должны выдерживать вертикальную сжимающую нагрузку на крышку при штабелировании  $4900 \text{ Н}/\text{м}^2$  ( $500 \text{ кгс}/\text{м}^2$ ) площади крышки; на боковые стенки —  $19600 \text{ Н}/\text{м}^2$  ( $2000 \text{ кгс}/\text{м}^2$ ) (см. приложение).

**(Введен дополнительно, Изм. № 1).**

6. Нормы прочности при испытании ящиков на строповку

6.1. Ящики должны выдерживать один подъем стропами на высоту 0,5 м с выдержкой в поднятом состоянии в течение 10 мин и десять подъемов на высоту 2 м с опусканием на 0,5 м.

7, 7.1. **(Исключены, Изм. № 1).**

---

\* По ГОСТ 18106.

**МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЯЩИКОВ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШКИ  
И БОКОВЫХ СТЕНОК ПРИ ШТАБЕЛИРОВАНИИ**

При определении прочности крышки на ящик устанавливают грузы (груз), суммарная площадь которых не превышает внутренних размеров ящика по длине и ширине, а масса груза должна быть равна 500 кг на 1 м<sup>2</sup> площади крышки.

При определении прочности боковых стенок на крышку ящика укладывают деревянный настил толщиной 50—100 мм или листовой металл толщиной не менее 6 мм так, чтобы они перекрывали боковые стенки ящика на 50—100 мм. На настил укладывают равномерно груз из расчета 2000 кг на 1 м<sup>2</sup>.

**ПРИЛОЖЕНИЕ. (Введено дополнительно, Изм. № 1).**

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Государственным комитетом СССР по материально-техническому снабжению

**РАЗРАБОТЧИКИ**

В. А. Данилевский, канд. техн. наук; В. М. Косов, канд. техн. наук, (руководитель темы),  
Л. И. Нестеренина, Г. А. Ерхова

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.86 № 476

**3. Взамен ГОСТ 10569—63 в части пп. 2, 5—9; ГОСТ 10570—63 в части п. 3, 4; ГОСТ 10571—63 в части п. 3, 5; ГОСТ 10572—63 в части п. 5, 5; ГОСТ 10573—63 в части п. 4**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9396—88	2.2
ГОСТ 18106—72	2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5

**5. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 13.03.91 № 250**

**6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в марте 1991 г. (ИУС 6—91)**