

**ПОСУДА И ПРИБОРЫ СТОЛОВЫЕ
ИЗ МЕЛЬХИОРА, НЕЙЗИЛЬБЕРА
С СЕРЕБРЯНЫМ ИЛИ ЗОЛОТЫМ ПОКРЫТИЕМ**

Общие технические условия
Utensils and covers of copper-nickel
and copper-nickel-zinc alloys with silver or gold coating.
General specifications

**ГОСТ
24320—80**

ОКП 19 9100

Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на цельноштампованную и сборную посуду и столовые приборы бытового назначения и для предприятий общественного питания, изготовленные из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием.

Стандарт не распространяется на посуду и столовые приборы, имеющие гравировку, ковку, чеканку, чернь, скань, филигрань, финифть и в сочетании с драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями, а также с жемчугом, янтарем, перламутром, эмалью, хрусталем.

Пояснение терминов, применяемых в настоящем стандарте, даны в приложении.

Обязательные требования к посуде и столовым приборам, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в пп. 2.30—2.32; 3.4 (в части ссылки на пп. 2.30—2.32); 4.14; 5.4 (в части нанесения знака соответствия).

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Виды, основные параметры и размеры посуды и столовых приборов должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.

Предельные отклонения по длине, диаметру и ширине не должны превышать ± 5 мм, по высоте ± 3 мм.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

131

Таблица 1

Вид изделия	Длина, мм	Вместимость, см ³
Ложки:		
столовая	190—210	17±2
десертная	160—185	10±2
чайная	130—153	5±1
кофейная	95—125	3±1
для специй	70—90	1,5±0,5
для заварки чая с сетчатым колпачком	140—180	5±1
разливательная	150—240	100±20
сервировочная	250—290	150±20
	135—180	5±1; 9±1
	185—220	10±1; 15±5
	225—240	17±2; 25±5
Вилки:		
столовая	190—210	—
десертная	160—185	—
малая	120—135	—
	140—160	—
сервировочная	100—135	—
	140—175	—
	180—200	—
Ножи с длинными клинками (длина клинка более 50 % общей длины)		
столовой	225—235	—
	240—260	—
десертный	190—220	—
Ножи с короткими клинками (длина клинка менее 50 % общей длины)		
столовой	190—210	—
десертный	165—185	—
сервировочный	160—200	—
	205—260	—
Лопатка сервировочная	130—155	—
	160—180	—
	190—215	—
	240—300	—
Щипцы	100—120	—
	130—150	—
	230—250	—
Подставка для столовых приборов	120—140	—
Совок для сахара	130—150	20±2 5±1

Таблица 2

Размеры, мм

Вид изделия	Длина или диаметр	Ширина	Высота	Емкость, см ³
Супница	—	—	—	750±50
	—	—	—	1500±75
	—	—	—	3000±150
Блюдо овальное	300	165	15	—
	340	190	20	—
	420	260	20	—
	450	260	30	—
	500	300	35	—
	540	350	40	—
	600	600	40	—
Блюдо круглое	380	—	35	—
Соусник	—	—	—	50±3
	—	—	—	100±6
Баранчик овальный	195	165	85	—
	230	165	105	—
	290	230	105	—
	330	240	120	—
	390	240	130	—
Баранчик круглый	195	—	105	—
	230	—	110	—
Сковорода без крышки	140	—	30	—
	145	—	40	—
	190	—	40	—
Поднос прямо- угольный	210	170	15	—
	410	310	20	—
	425	285	15	—
Поднос овальный	480	320	15	—
	500	400	20	—
Поднос круглый	130	—	15—25	—
	145	—	15—25	—
	160	—	15—25	—
	180	—	15—25	—
	190	—	15—25	—
	200	—	15—25	—
	350	—	15—25	—
	370	—	15—25	—
500	—	15—25	—	
Сухарница	310	210	40	—
Ведро для охлаж- дения шампанского	—	—	—	4500±225
Сливочник	—	—	—	100±5
Молочник	—	—	—	200±10
Кофейник	—	—	—	300±15
Креманка	—	—	115	500±25
Коктейльница	150	110	40	250±20
Кокотница	—	—	—	80±5

Размеры, мм

Вид изделия	Длина или диаметр	Ширина	Высота	Вместимость, см ³
Кофеварка	—	—	—	250±15
Чайник	—	—	—	850±50
				1000±50
Сахарница	—	—	—	150±10
				180±10
Ваза	150	—	30	—
	205	—	55	—
Подстаканник	63—80	—	40—100	—
Подставка холо- дильная для кры	—	—	—	250±15
	—	—	—	500±25
	—	—	—	1000±50
Кольцо для салфет- ток	40—50	—	40—60	—

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1а. По согласованию с потребителем может изготавливаться посуда других видов, размеров и вместимостей.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Посуда и столовые приборы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по образцам и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2. Посуда и столовые приборы должны изготавливаться из материалов, разрешенных Министерством здравоохранения СССР для применения в продовольственном машиностроении и пищевой промышленности.

2.3. Посуда и столовые приборы должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 3.

2.4. В качестве припоя при сборке изделий должны применяться:

- олово марок 01, 02 по ГОСТ 860—75;
- латунь марок Л63, Л68, Л96 по ГОСТ 15527—70;
- припой серебряные марок ПСр0—10—90, ПСр 10, ПСр 25, ПСр 25Ф, ПСр40, ПСр65, ПСр70 по ГОСТ 19738—74;
- припой оловянно-свинцовые марок ПОС40, ПОС61, ПОС90 по ГОСТ 21930—76 и ГОСТ 21931—76;

Наименование изделий и деталей к ним	Применяемый материал
Посуда и столовые приборы	Мельхиор марки МН19 или нейзильбер марки МНЦ 15—20 по ГОСТ 492—73
Клинки ножей	Сталь марок 30X13, 40X13, 95X18 по ГОСТ 5632—72
Арматура изделий	Латунь марок Л63, Л68, Л96 и ЛС59—1 по ГОСТ 15527—70. Алюминий марок АД0, АД1 по ГОСТ 4784—74, А0, А5, А7 по ГОСТ 11069—74 Алюминиевые сплавы, предназначенные для изготовления пищевой посуды по ГОСТ 1583—89 и ГОСТ 2635—77 с содержанием свинца не более 0,15 % и мышьяка не более 0,015 % Фенопласт группы 02 марки 02—010—02, группы 03 марки 03—010—02 или группы 05 марки 05—010—02 по ГОСТ 5689—79

Примечание. Допускается применение латуни марок Л63, Л68, Л96 по ГОСТ 15527—70 для изготовления посуды, не контактирующей с пищей (подносы, ведро для охлаждения шампанского, подстаканник, подставка холодильная для якры, кольцо для салфеток, подставка для столовых приборов).

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

припой медно-фосфористых сплавов марок МФ9, МФ10 по ГОСТ 4515—81, а также припой по нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Посуда и столовые приборы должны быть покрыты серебром или сплавами серебра, золотом или сплавами золота, разрешенными Министерством здравоохранения СССР.

Допускается изготавливать гейзеры из алюминия без последующего гальванического покрытия.

2.5а. По согласованию с Министерством здравоохранения СССР могут изготавливаться изделия с другими толщинами сплава серебра.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

2.6. Толщина покрытия серебром и сплавами серебра должна быть, мкм:

$24,00 \pm 3,60$ — для ложек, вилок, лопаток, щипцов, супниц, блюдец, соусников, баранчиков, сковородок, подносов, сливочников, молочников, кофейников, креманок, кокильниц, кокотниц, кофеварок, чайников, сахарниц.

Допускается выпуск 25% изделий от партии, получаемых на гальваническом оборудовании с автоматическим режимом работы с одновременной загрузкой изделий общей площадью более 0,4 м².

с толщиной покрытия 20, 40– $_{-0,40}$ мкм без ограничения плюсового допуска.

$18,00 \pm 2,70$ — для ножей, сухарниц, подстаканников, крышек всех видов посуды. Допускается выпуск 25% ножей от партии получаемых на гальваническом оборудовании с автоматическим режимом работы с единовременной загрузкой изделий общей площадью более $0,4 \text{ м}^2$, с толщиной покрытия $15,30$ – $_{-0,30}$ мкм без ограничения плюсового допуска.

$9,00 \pm 1,35$ — для ведер для охлаждения шампанского, холодильных подставок для икры, колец для салфеток и подставок для столовых приборов.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.7. Толщина покрытия золотом по подслою серебра или никеля должна быть $(1,00 \pm 0,15)$ мкм, сплавами золота по подслою серебра — $(0,500 \pm 0,075)$ мкм, сплавами золота по подслою никеля — $(1,00 \pm 0,15)$ мкм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.8. Слой золота должен наноситься на подслою серебра или никеля. Толщина подслоя серебра должна соответствовать п. 2.6, подслоя никеля должна быть не менее 6 мкм.

2.9. Качество металлических покрытий изделий должно соответствовать требованиям ГОСТ 9.301—86.

Допускаются незначительные следы мест контакта с токопроводящими приспособлениями без нарушения слоя защитного покрытия.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2.10. Шероховатость полированной поверхности посуды и столовых приборов R_a должна быть не более 0,160 мкм, по ГОСТ 2789—73.

2.11. На поверхности литых деталей изделий не должно быть усадочных раковин, посторонних включений, следов литника и грата размером свыше 0,5 мм.

2.12. Поверхность пластмассовой арматуры должна быть чистой и гладкой. Не допускается наличие плен, вздутий, раковин, короблений, трещин, посторонних включений, сколов, пузырей и пузырчатой сыпи.

Ширина остатков литника после зачистки не должна превышать 1,5 мм.

2.13 Арматура должна быть прочно прикреплена к изделиям.

Ручки сборных изделий должны быть надежно и плотно соединены с клинками ножей, шейками вилок, черенками ложек. Не допускаются зазоры и качания отдельных деталей в неподвижных соединениях.

Планки накладной ручки должны быть плотно и надежно соединены, зачищены заподлицо с изделием и отполированы.

Места пайки и сварки деталей должны быть заправлены и зачищены. Не допускаются в местах сварки грубые швы, вмятины и пропуски, а на месте пайки — более трех пор диаметром не более 0,3 мм каждая. Цвет припоя должен быть близким к цвету изделия. Прожоги не допускаются.

2.14. Подвижные детали посуды должны легко вращаться в ушках (шарнирах), не допускается заедание и выскакивание из мест крепления.

2.15. Ручки, ручки—кнопки, ушки и другие детали арматуры должны быть удобными для пользования. Парные детали должны иметь симметричное расположение на изделии. Носики чайников и кофейников должны быть расположены в одной плоскости с ручкой.

Отклонение в расположении арматуры от оси симметрии не должно превышать:

2 мм — для посуды диаметром до 100 мм;

3 мм — для посуды диаметром свыше 100 мм.

2.16. Посуда не должна иметь течи в местах крепления арматуры и между отдельными деталями корпуса, соединенными вальцовкой, сваркой и пайкой.

2.17. В чайниках и кофейниках должен быть обеспечен свободный выход пара при кипении жидкости. Пар, выходящий через отверстие в крышке, не должен направляться на ручку.

Крышки чайников и кофейников должны удерживаться на изделии при его наклоне на 75°.

2.18. Крышки изделий одного наименования и размера должны быть взаимозаменяемыми.

2.19. Столовая посуда должна устойчиво стоять на горизонтальной поверхности.

2.20. Черпаки ложек, зубья вилок и клинки ножей должны быть симметрично расположены относительно ручек, за исключением изделий, несимметричность которых обусловлена конструкцией изделий.

Отклонение концов ручек от оси симметрии не должно быть свыше 2 мм на длине 100 мм.

2.21. Зубья вилок должны быть расположены на равном расстоянии друг от друга, за исключением изделий, где расположение зубьев обусловлено конструкцией и назначением изделий, и иметь одинаковую форму изгиба.

Концы зубьев должны быть заострены, ребра притуплены.

2.22. Клинки ножей должны быть упругими и прямолинейными и коррозионно-стойкими.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.23. Клинки должны быть термически обработаны. Твердость клинка должна быть от 45,5 до 57,5 HRC. Допускается понижение твердости у основания клинка до 42 HRC, на длине 20 мм.

2.24. Режущая кромка клинка должна быть равномерно и остро заточена. Угол заточки должен быть $(30 \pm 10)^\circ$.

Допускается притупление режущей кромки у основания клинка на длине не более 15 мм для ножей с коротким клинком и не более 40 мм для ножей с длинным клинком.

Режущая кромка может иметь зубчики по всей длине, но не менее 0,3 длины клинка. Высота зубчиков должна быть 1,0—1,5 мм.

Зазубрины и заусенцы на режущей кромке клинка не допускаются.

2.23; 2.24. (Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.25. Кромки шеек и ручек вилок, ложек должны быть закругленными, без острых граней и углов.

2.26. Края черпаков ложек должны быть притуплены и находиться в одной плоскости, за исключением изделий, у которых неплоскостность предусмотрена конструкцией и назначением.

Допускается неплоскостность краев черпака ложки не более 0,5 мм.

2.27. Штампованный рисунок на всех видах изделий должен быть рельефным и иметь четкое изображение.

2.26; 2.27. (Измененная редакция, Изм. 1).

2.28; 2.29. (Исключены, Изм. № 1).

2.30. Посуда не должна выделять в контактирующие с ней растворы цинка более 1 мг/дм³, меди более 1 мг/дм³, свинца более 0,03 мг/дм³, никеля более 0,1 мг/дм³, кобальта более 0,1 мг/дм³.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

2.31. Внешний вид посуды и столовых приборов не должен изменяться при воздействии на них соответствующих модельных растворов, имитирующих пищевые продукты.

2.30; 2.31. (Измененная редакция, Изм. № 1).

2.32. Посуда и столовые приборы не должны изменять органолептических свойств пищевых продуктов после контакта с ними в процессе эксплуатации.

2.33. Изделия могут комплектоваться в наборы.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Посуду и столовые приборы из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием принимают партиями. Партией считают изделия одного вида или наименования, изготовленные из одного материала при неизменном технологическом режиме, и оформленные одним документом о качестве, содержащим:

- номер и дату документа;
- наименование и адрес изготовителя;
- наименование и адрес получателя;
- наименование изделия;
- номер партии;

количество единиц упаковки;
 результаты испытаний;
 дату проведения испытаний;
 обозначение нормативно-технического документа, по которому изготавливают изделия.

3.2. Для проверки соответствия посуды и столовых приборов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

3.3. Приемо-сдаточным испытаниям изготовитель подвергает каждое изделие на соответствие требованиям пп. 2.1; 2.9 (в части внешнего вида) — 2.21; 2.25—2.29; на соответствие п. 1.1 — 1% изделий, но не менее 10 шт.; потребитель — 2%, но не менее 24 шт.

3.4. Периодические испытания проводят на изделиях, прошедших приемо-сдаточные испытания.

Проверки на соответствие пп. 2.6—2.9 подвергают 0,01% изделий, но не менее 3 шт. для посуды и не менее 24 шт. для столовых приборов, на соответствие пп. 2.22—2.24 — 1% изделий, но не менее пяти; на соответствие пп. 2.30—2.32 пять изделий каждого вида.

Периодичность проверки пп. 2.6—2.9 — один раз в месяц, пп. 2.22—2.24, 2.30—2.32 — один раз в 3 мес.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.5. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю проводят повторные испытания удвоенного количества изделий, взятых от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

3.6. Типовые испытания проводят при изменении конструкции, материалов или технологических процессов на соответствие всем требованиям настоящего стандарта на 2% изделий от партии, но не менее 24 шт.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Внешний вид посуды и столовых приборов проверяют визуально.

4.2. Размеры изделий, высоту зубчиков ножей, размеры остатков литника, грата, раковин проверяют металлической линейкой по ГОСТ 427—75 или штангенциркулем по ГОСТ 166—89.

4.3. Вместимость посуды и черпаков ложек проверяют при помощи мерной посуды по ГОСТ 1770—74;

до обреза крышки — в изделиях с крышками,

до начала переливания через носик или до обреза крышки — в чайниках и кофейниках,

до краев — в остальных изделиях.

4.4. Определение толщины серебряного и золотого покрытия, а также никелевого подслоя проводят по ГОСТ 9.302—88 со следующим дополнением: за результат измерения толщины покрытия принимают значение толщины покрытия каждого изделия.

В случае возникновения разногласий проверка толщины покрытия проводится методом снятия серебра и золота химическим способом по методике, утвержденной Министерством финансов СССР.


4.3; 4.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.5. Шероховатость полированной поверхности посуды и столовых приборов проверяют путем сравнения с образцовой деталью, аттестованной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.6. Прочность крепления арматуры к посуде проверяют легким встряхиванием посуды с грузом, масса которого равна тройной массе воды соответствующей вместимости.

4.7. Прочность соединения клинка ножа с ручкой проверяют не менее 10 раз по схеме, приведенной на черт. 1.



Черт. 1

Нагрузка (P) при испытании должна быть не менее 200 Н.

После испытаний появление трещин и шатания клинка в ручке и наличие следов остаточной деформации не допускаются.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


4.8. Отсутствие течи в изделиях проверяют сжатым воздухом под давлением $2 \cdot 10^4$ — $2 \cdot 10^5$ Па в течение 10 с по отсутствию пузырьков воздуха, выходящих из мест пайки при погружении изделия до краев в воду.

Допускается проверка изделий на отсутствие течи сжатым воздухом при тех же показателях давления и времени манометром по ГОСТ 2405—88.

4.9. Угол наклона чайников и кофейников проверяют угломером по ГОСТ 5378—88.

4.10. Прямолинейность клинка ножа и симметричность его относительно ручки, угол заточки проверяют универсальным измерительным инструментом по ГОСТ 166—89, ГОСТ 427—75 и шаблонами.

4.11. Упругость клинка проверяют по схеме, приведенной на черт. 2



Черт. 2

Угол отклонения клинка при испытаниях, в зависимости от типа ножа, должен соответствовать указанному в табл. 4.

После испытания следы остаточной деформации не допускаются.

Таблица 4

Тип ножа	Длина ножа мм	Угол отклонения, градус
Ножи с длинными клинками:		
столовый	225—235	$(35 \pm 5)^\circ$
десертный	240—260	$(35 \pm 5)^\circ$
	185—220	$(25 \pm 5)^\circ$
Ножи с короткими клинками:		
столовый	190—210	$(15 \pm 5)^\circ$
десертный	165—185	$(10 \pm 5)^\circ$

4.10; 4.11. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4.11а. Коррозионную стойкость лезвий ножей проверяют путем выдерживания обезжиренных и промытых в воде лезвий в растворе с массовой долей уксусной кислоты 4% температурой 80°C в течение 1 ч. После испытания на лезвиях не должно быть следов коррозии.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

4.12. Твердость клинка ножа проверяют в трех точках по ГОСТ 9013—59.


4.13. Качество заточки ножей проверяют пятикратным срезом сырой древесины мягких пород. После испытаний на лезвии не должно быть следов притупления и выкрашивания.

4.14. Определение санитарно-гигиенических показателей проводят по методике СанПиН 42—123—4240—86 Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных материалов и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, и методы их определения.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

4.15. Симметричность расположения деталей на посуде и столовых приборах проверяют металлической линейкой по ГОСТ 427—75.

4.16. Плоскостность краев черпака ложки проверяют с помощью наборов щупов № 2 по ТУ 0—034—325—87, установленных между поверочной плитой класса точности 1 размером 160×160 по ГОСТ 10905—86 и краем черпака ложки, находящегося под нагрузкой (P) не менее 40 Н (черт. 3).



Черт. 3

4.17. Внешний вид, пористость и прочность сцепления покрытия с основным металлом проверяют по ГОСТ 9.302—88.

4.15—4.17. Введены дополнительно, Изм. № 1).

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На каждом изделии в месте, указанном на чертеже, должны быть четко нанесены методом штамповки или электрохимическим методом:

товарный знак предприятия-изготовителя,
условное обозначение материала, используемого для изготовления изделия.

Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.2. Маркировка не должна ухудшать товарный вид изделия.

5.3. Столовые приборы обертывают в конденсаторную бумагу по ГОСТ 1908—88 по одному или несколько штук изолированно друг от друга. Пачки со столовыми приборами дополнительно обертывают в два слоя конденсаторной бумаги. Столовую посуду обертывают в папиросную бумагу по ГОСТ 3479—85. Обернутые в бумагу изделия по одному или несколько штук упаковывают в коробки из картона по ГОСТ 7933—89 марок А, Б, В, картон хром-эрац и другие виды картона, не уступающие по качеству, или в оберточную бумагу по ГОСТ 8273—75.

Допускается по согласованию с заказчиком поставка изделий без заворачивания в бумагу при укладывании их в подарочную коробку по нормативно-технической документации.

Коробки с изделиями улучшенного качества должны быть художественно оформлены.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

5.4. На каждую коробку или пачку наклеивают, а в подарочную коробку вкладывают внутрь этикетку с указанием:

наименования предприятия-изготовителя и его товарного знака, наименование изделия или набора,

количество изделий,

емкости изделий (для посуды),

условного обозначения материала, используемого для изготовления изделия,

артикула,

штампа отдела технического контроля,

номера упаковщика,

даты упаковки.

В коробку вкладывают инструкцию по уходу и эксплуатации за изделиями с указанием гарантийного срока эксплуатации.

При сертификации изделий знак соответствия по ГОСТ 28197—90 наносят на каждую коробку в непосредственной близости от товарного знака изготовителя.

(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).

5.5. Коробки и пачки укладывают в дощатые ящики типов II и III по ГОСТ 2991—85 с размерами по ГОСТ 15623—84, ГОСТ 15841—88 и ГОСТ 16536—90 или в ящики из гофрированного картона с размерами по ГОСТ 13511—91.

Допускается коробки и ящики укладывать в фанерные ящики по ГОСТ 5959—80 при транспортировании груза повагонными отправлениями.

Коробки и пачки должны быть плотно уложены в ящик и не должны перемещаться в нем во время транспортирования.

Ящики по торцам должны быть обиты стальной лентой по ГОСТ 3560—73 или обтянуты стальной лентой, скрепленной «в замок», и опломбированы.

Допускается обивка ящиков по торцам проволокой с закручиванием вокруг головки каждого гвоздя.

Опломбирование дощатых ящиков производят установкой пломбы на замке или на проволоке, пропущенной через отверстия в крышке и боковых стенках.

Опломбирование ящиков из гофрированного картона производят установкой пломбы на проволоке, опоясывающей ящик со всех сторон крест на крест.

Масса брутто ящика должна быть не более 30 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.6. В каждый ящик вкладывают упаковочный лист с указанием:

наименования предприятия-изготовителя,

наименования изделия,
количества изделий,
вместимости изделий (для посуды),
условного обозначения материала, использованного для изготовления изделия,
номера упаковщика,
артикула,
обозначения настоящего стандарта.

5.7. Транспортная маркировка должна проводиться по ГОСТ 14192—77 с указанием манипуляционных знаков: «Осторожно, хрупкое!», «Бойтся сырости».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.8. При отправке изделий в районы Крайнего Севера, Арктики и другие отдаленные районы упаковка и маркировка изделий должны проводиться в соответствии с ГОСТ 15846—79.

5.9. Посуду и столовые приборы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Изделия, упакованные в ящики из гофрированного картона, транспортируют в универсальных контейнерах.

При отправке продукции ценными почтовыми посылками транспортирование производится согласно правилам почтовых отправок Министерством связи СССР.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.10. Изделия должны храниться в закрытых помещениях в потребительской таре при температуре воздуха от 10 до 40°C и относительной влажности воздуха до 85% при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей и пылящих веществ.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие посуды и столовых приборов из мельхиора и нейзильбера с серебряным или золотым покрытием требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации — 15 мес. со дня продажи через розничную торговую сеть.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

ПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ

Термин	Пояснение
Баранчик	Круглая или овальная тарелка с глубокой крышкой, предназначенная для подачи на стол вторых мясных, рыбных и овощных блюд
Кремьянка	Столовая вазочка, предназначенная для подачи крема, мороженого, избитых сливок, компота, киселя, муса, желе
Кокотница	Сосуд в форме цилиндра с длинной ручкой и небольшим расширением сверху, предназначенный для подачи запеченных в духовке мяса, грибов, овощей
Коклядьница	Тарелка в виде круглой раковины с рифленой поверхностью и небольшой круглой ручкой у основания, предназначенная для подачи креветок, раков, устриц
Ложка сервировочная Вилка сервировочная Нож сервировочный Лопатка сервировочная	Столовые приборы, предназначенные для сервировки стола (для фруктов, рыбы, маринада, икры, салата, соуса, гарнира, лимона, варенья, кондитерских изделий и др.):

(Измененная редакция, Изм. № 1).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством металлургии СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю. Ф. Шевакин, д-р техн. наук; Ю. М. Лейбов, канд. техн. наук; О. Б. Савельева

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 21.06.80 № 3736

3. Периодичность проверки — 5 лет

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9301—86	2.9
ГОСТ 9302—88	4.4; 4.17
ГОСТ 166—89	4.2; 4.10
ГОСТ 427—75	4.2; 4.10; 4.15
ГОСТ 492—73	2.3
ГОСТ 860—75	2.4
ГОСТ 1583—89	2.3
ГОСТ 1770—74	4.3
ГОСТ 1908—88	5.3
ГОСТ 2405—88	4.8
ГОСТ 2636—77	2.3
ГОСТ 2789—73	2.10
ГОСТ 2991—85	5.5
ГОСТ 3479—85	5.3
ГОСТ 3560—73	5.5
ГОСТ 4515—81	2.4
ГОСТ 4784—74	2.3
ГОСТ 5378—88	4.9
ГОСТ 5632—72	2.3
ГОСТ 5689—79	2.3
ГОСТ 5959—80	5.5
ГОСТ 7933—89	5.3
ГОСТ 8273—75	5.3
ГОСТ 9013—59	4.12
ГОСТ 10905—86	4.16
ГОСТ 11069—74	2.3
ГОСТ 13511—91	5.5
ГОСТ 14192—77	5.7
ГОСТ 15527—70	2.3; 2.4
ГОСТ 15623—84	5.5
ГОСТ 15841—88	5.5
ГОСТ 15846—79	5.8
ГОСТ 16536—90	5.5

Продолжение

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 19738—74	2.4
ГОСТ 21930—76	2.4
ГОСТ 21931—76	2.4
ТУ 0—034—225—87	4.16

5. Проверен в 1991 г. Снято ограничение срока действия Постановлением Комитета стандартизации и метрологии СССР от 04.09.91 № 1422

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с изменениями 1, 2, 3, 4, утвержденными в августе 1985 г., мае 1988 г., сентябре 1991 г., сентябре 1992 г. (ИУС 11—85, 5—88, 12—91, 12—92)

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ 24303—80 ¹	Посуда хозяйственная чугунная эмалированная. Общие технические условия	3
ГОСТ 24788—81 ¹	Посуда хозяйственная, стальная эмалированная. Общие технические условия	16
ГОСТ 27002—86 ²	Посуда из коррозионностойкой стали. Общие технические условия	39
ГОСТ 17151—81 ¹	Посуда хозяйственная из листового алюминия. Общие технические условия	54
ГОСТ 24308—80 ¹	Посуда из мельхиора, нейзильбера, латуни с хромовым или никелевым покрытием. Общие технические условия	119
ГОСТ 24320—80 ¹	Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Общие технические условия	131

ПОСУДА ИЗ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Редактор *И. В. Виноградская*
Оформление художника *Е. Ф. Сергеевой*
Технический редактор *О. Н. Никитина*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 29.12.93. Подп. в печ. 02.03.94. Формат 60×90^{1/8}. Бумага типографская. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 9,25. Усл. экз. отт. 9,88. Уч.-изд. л. 9,88. Тираж 362 экз. Зак. 2984. Изд. № 1466/2. С 1663.

Издательство стандартов, 107076, Москва, Колхозный пер. 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.



Изменение № 5 ГОСТ 24320—80 Посуда и приборы столовые из мельхиора, нейзильбера с серебряным или золотым покрытием. Общие технические условия

Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 17 от 22.06.2000)

Зарегистрировано Техническим секретариатом МГС № 3582

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Аргосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция «Туркменстандартлары»
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Обязательные требования к посуде и столовым приборам, направленные на обеспечение их безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в пп. 2.6; 2.30—2.32; 3.4 (в части ссылки на пп. 2.6; 2.7; 2.30—2.32); 4.1; 4.4; 4.14».

Пункты 2.2, 2.5 (первый абзац), 2.5а. Заменить слова: «Министерством здравоохранения СССР» на «органами здравоохранения».

Пункт 2.3. Таблица 3. Графа «Применяемый материал». Пятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1583—89 на ГОСТ 1583—93;

последний абзац изложить в новой редакции:

«Пластмассовая арматура посуды должна изготавливаться из пропилена марок 21020, 21030 по ГОСТ 26996—86 или ударопрочного полистирола марок УПМ 0503Л, УПМ 0508 по ГОСТ 28250—89. Допускается применение других материалов, разрешенных органами здравоохранения».

Пункт 2.30 изложить в новой редакции:

«2.30. Посуда и столовые приборы не должны выделять в контактирующие с ними модельные растворы, имитирующие пищевые продукты,

(Продолжение см. с. 40)

вещества в концентрациях, превышающих допустимые количества миграций (ДКМ): меди — 1 мг/дм³, цинка — 1 мг/дм³, никеля — 0,1 мг/дм³, кобальта — 0,1 мг/дм³, свинца — 0,03 мг/дм³.

Пункт 3.4. Последний абзац. Заменить слова: «Периодичность проверки пп. 2.6—2.9 — один раз в месяц, пп. 2.22—2.24, 2.30—2.32 — один раз в 3 мес» на «Периодичность проверки пп. 2.6—2.9, 2.30—2.32 — один раз в месяц, пп. 2.22— 2.24 — один раз в 3 мес».

Пункт 4.4. Последний абзац. Заменить слова: «Министерством финансов СССР» на «национальными органами в области финансов».

Пункт 4.5. Заменить слова: «по ГОСТ 8.300—78» на «в установленном порядке».

Пункт 4.14 изложить в новой редакции:

«4.14. Выбор модельных сред, подготовку вытяжек и проведение испытаний осуществляют в соответствии с документами, утвержденными органами здравоохранения.

При определении уровня миграции ионов меди, цинка, никеля, кобальта, свинца из анализируемых изделий в модельные среды допускается использование любых аналитических методов, обладающих необходимой селективностью и чувствительностью, позволяющими обнаружить их наличие в количествах, меньших установленных ДКМ».

Пункт 5.4. Последний абзац исключить.

Пункт 5.7 изложить в новой редакции:

«5.7. Транспортную маркировку проводят по ГОСТ 14192—96 с указанием манипуляционных знаков: «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».

(ИУС № 12 2000 г.)